NR	KOLOR	RENOWACJA NAWIERZCHNI:
1	KREMOWY NCS S0505-Y farba sylikonowa	Naprawa tynku na ścianach, obramieniach okiennych, pilastrach: 1.usunięcie odspojonych fragmentów tynków na gł. ok 2,0cm 2.czyszczenia powierzchni z brudu i pyłu 3.nałożenie metoda natryskowa preparatu gruntująco-wzmacniającego 4.nałożenie po 48 godz. obrzutki gr:2,0 mm 5.nałożenie po dwóch dobach tynku renowacyjnego gr: 1,5 cm 6.nałożenie po14 dniach szpachli 7.nałożenie po szpachlowaniu preparatu gruntującego 8.malowanie farbą sylikonowa Naprawa tynku na gzymsach wieńczących, pośrednich, nadokiennych: 1.usunięcie odspojonych fragmentów tynków na gł. ok 2,0cm 2.czyszczenia powierzchni z brudu i pyłu 3.nałożenie metoda natryskowa preparatu gruntująco-wzmacniającego 4.nałożenie w miejscach dużych ubytków obrzutki 5.nałożenie po 3 dobach drobnoziarnistej podkładowej zaprawy 6.nałożenie3-4 dobach drobnoziarnistej zaprawy ciągnionej do wygładzania tynków 7.nałożenie preparatu gruntującego 8.malowanie farbą sylikonową
2	JASNOŻÓŁTY NCS S0510-Y30R farba sylikonowa	
3	ŻÓŁTY NCS S0520-Y20R farba sylikonowa	
4	CEGLASTY NCS S2060-Y60R farba sylikonowa	
5	BEŻOWY NCS S2005-Y50R farba sylikonowa	Naprawa tynku w strefie cokołu: 1.usunięcie starego zawilgoconego tynku 2.czyszczenie z brudu, kurzu itp. 3.nałożenie przez spryskiwanie preparatu gruntującego rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1 4.nałożenie po ok. 10min pędzlem ławkowcem szlamu wodoszczelnego przeciw wodzie rozbryzgowej - gr szlamu po wyschnięciu ok.2mm 5.nałożenie po ok.30min półkryjąco obrzutki 6.nałożenie po 2 dniach porowatego tynku renowacyjnego 7.nałożenie po 7 dniach szpachli wapienno-mineralnej 8.nałożenie po 3 dniach preparatu gruntującego 9.malowanie po 24 godz. farbą sylikonową 10.malowanie po kolejnych 24 godz. farbą sylikonową-druga powłoka
6	BIAŁY ślusarka okienna (istniejąca) do pozostawienia	wykonać wg. opisu w zestawieniu okien i drzwi
7	BRĄZ stolarka okienna i drzwiowa do wymiany	istniejąca do pozostawienia
8	CEGŁA CERAMICZNA KLINKIEROWA kolor naturalny	cegła klinkierowa klasy 60 na specjalistycznej zaprawie do klinkieru
9	CEGLASTOCZERWONY blacha stalowa ocynkowana powlekana	blacha stalowa ocynkowana powlekana gr 0,6mm, powłoka 50Um na dachu układana na rąbek stojący

Uwaga:Przed wykonaniem powłok malarskich należy wykonać
na budynku próby kolorystyczne min 1,0x1,0m i uzgodnić
z Urzędem Ochrony Zabytków - Delegatura w Rzeszowie
i projektantem.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne
atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania
na terenie RP.

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY Spółka z o.o.
NIP 813-10-19-628
konto: BPH O/RZESZÓW nr 64106000760000320001351539
BIURO asa 35-210 RZESZÓW ul. CHŁOPICKIEGO 3
www.aso-architekci.pl, e-mail:aso@aso-architekci.pl tel./fax. 017-853-68-62, tel. 017-853-68-57

inwestor:	GMINA MIASTA LEŻAJSK LEŻAJSK, ul. Rynek 1
obiekt:	RATUSZ remont dachu i elewacji ratusza
faza:	projekt wykonawczy
projektant:	arch. W.Fałat
rysowała:	inż. M.Schwarz - Mikuła
sprawdził:	arch. S.Hałabuz
temat rys.:	legenda
upr:	RA109/81
podpis:	
	A100/84
skala:	1:50
nr rys.	5