

Załączce

P24 – 0+200 str. prawa (P24.1, P24.2, P24.3)

MMA grubości 4,8 cm w tym 0,5 cm powierzchniówki, podbudowa z kruszywa łamanego.

P25 – 0+600 str. lewa (P25.1, P25.2)

MMA grubości 4,4 cm w tym 0,5 cm powierzchniówki, podbudowa ze stabilizacji betonowej.

P26 – 0+900 str. prawa (P26.1, P26.2)

MMA w dwóch warstwach o łącznej grubości 8,0 cm, górna warstwa 1,5 cm i dolna warstwa 6,5 cm. Podbudowa ze stabilizacji betonowej. Stabilizacja popękana, częściowo całkiem rozsypana.

P27 – 1+200 str. lewa (P27.1, P27.2)

MMA w czterech warstwach o łącznej grubości 14,3 cm, w tym 0,3 cm powierzchniówki. Górna warstwa ma 5,0 cm grubości, pozostałe warstwy po 3,0 cm grubości. Podbudowa z kruszywa łamanego.