

Krobów ul. Stokrotki.

P1 - 0+200 str. prawa (P1.1, P1.2, P1.3)

MMA grubości 2,9 cm, podbudowa z piachu. Liczne spękania nawierzchni przez cały przekrój warstwy MMA.

P2 - 0+600 str. lewa (P2.1, P2.2)

MMA grubości 5,8 cm, podbudowa z piachu. Liczne spękania nawierzchni przez cały przekrój warstwy MMA.

P3 - 1+000 str. prawa (P3.1, P3.2)

MMA grubości 4,1 cm, podbudowa z piachu. Liczne spękania nawierzchni przez cały przekrój warstwy MMA.

P4 – 1+350 str. lewa (P4.1, P4.2)

MMA dwie warstwy grubości 7,0 cm. 2,2 cm górna warstwa i 4,8 cm dolna warstwa. Podbudowa 2,0 cm stabilizacji betonowej, pod stabilizacją piach.